

产品规格书 Specification Sheet

产品型号(Item No.) : R1130C

产品名称(Product Name): 绿色终止胶带

基 材(Material): 23um PET 膜(PET Film)

| 检验项目 Test Item | 检验方法 Test Method | 规格值 Tech Data |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| 总厚度(Thickness)(mm) | GB/T7125-2014 | 0.030±0.002 |
| 粘着力(Adhesion)(N/in) | GB/T2792-2014 | 3.5±1.5 |
| 初期力(Ball Tack)(No.球号#) | GB/T4852-2002 | <5 |
| 抗张力(Tensile Strength)(MPa) | GB/T30776-2014 | ≥65 |
| 伸长率(Elongation)(%) | GB/T30776-2014 | ≤200 |
| 解卷力(Deconvolution Force)(N/in) | GB/T4850-2002 | 0.5±0.3 |
| 宽度(Width)(mm) | 游标卡尺测量 Slide Caliper | ±0.2 |
| 长度(Length)(m) | 电子计数器测量 Electronic Counter | ±1% |
| 耐电解液(Electrolyte Resistance) | 贴铝箔 85℃/24H 浸泡 | 无脱色、无脱胶 |
| 耐温 (Temperature Resistance) | 120℃×2H(镜面 304#不锈钢板) | 无脱胶 |

说明:本产品敬请於室温下贮存, 自出货日起六个月内使用。

Note: Under normal temperature, six months validity from the date of production

发 行 单 位 Issuance Company



检验方法采用国标检验方法或同行业标准检验方法,使用标准双方共同探讨,以上标准均使用最新版本。

National standard is adopted and the latest edition should be considered to use in the future if possible

※此测试数据其测试环境室温为 23±2 ℃; 湿度 65%±5% RH, 请知悉。

※Test Environment is 23±2 ℃, Humidity 65%±5% RH。

※耐电解液测试使用电解液为东莞杉杉电解液。